

NITOCOLOUR 1C

Hoogwaardige 1-componenten kleurcoating met een zeer goede buitenduurzaamheid, glansbehoud

PRODUCTOMSCHRIJVING

NITOCOLOUR 1C is een hoogwaardige 1-component kleurcoating op basis van een siliconen gemodificeerde alkydhars.
NITOCOLOUR 1C is verkrijgbaar in alle RAL en NCS kleuren.
NITOCOLOUR 1C biedt 5-10 jaar bescherming tegen weersinvloeden en heeft een zeer goed glansbehoud.
NITOCOLOUR 1C heeft uitstekende vloeïng en is daardoor zeer makkelijk te verwerken.

De **NITORANGE** van MAVRO bestaat uit een verzameling hoogwaardige, beschermende kleur- en glansherstellende coatings voor niet-zuigende ondergronden. Bewust van het feit dat elke ondergrond, situatie en object verschilt, heeft ons laboratorium een brede range aan renovatiecoatings ontwikkeld. Permanente coatings, semi-permanente reversibele coatings én coatings op kleur met elk hun eigen unieke eigenschappen. Maatwerk, kwaliteit, duurzaamheid en kleurherstel, allen vertegenwoordigt binnen de **NITORANGE**!

TOEPASSING

NITOCOLOUR 1C is speciaal ontwikkeld voor toepassing op niet-poreuze ondergronden zoals kunststof, waterslagen, volkern- en gevelbeplating, (gepoedercoat) aluminium en gecoate ondergronden. Denk hierbij vooral aan verpoederde kozijnen op kantoor- en bedrijfspanden en verpoederde gevelbeplating.

NITOCOLOUR 1C kan buiten op vrijwel alle houten en metalen ondergronden worden toegepast mits deze op de juiste manier zijn voorbehandeld.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende hechting op **NITOCOLOUR PRIMER 1C**
- Hoogglans of zijdegls
- Goede droging en overschilderbaarheid
- Uitstekende vloeïng en prettig te verwerken
- Zeer goede buitenduurzaamheid en glansbehoud
- Levensduur van 5-10 jaar afhankelijk van de omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Leverbaar in alle RAL en NCS kleuren in hoogglans of zijdegls
Geur:	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	1,2 kg/liter
pH:	Niet van toepassing
Vlampunt:	42°C
VOS gehalte:	Bevat maximaal 300 g/l VOS

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 5°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 5°C
Relatieve luchtvochtigheid:	maximaal 85%

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Verwijder loszittende delen. De ondergrond licht opschuren en stofvrij maken.
2. Reinig de ondergrond grondig met **UNICLEAN LOW FOAMING** en spoel na met schoon water.
3. Ontvet en droog de ondergrond met **ISOPROPANOL**.
4. Behandel de ondergrond met één of twee lagen **NITOCOLOUR PRIMER 1C** en laat minimaal 3 uur drogen.
5. Voor gebruik **NITOCOLOUR 1C** goed oproeren en eventueel tot 2% verdunnen met aromaat vrije terpentine.
6. Breng **NITOCOLOUR 1C** aan met een kwast, lakroller of spuitapparaat.

DROGING

Stofdroog:	3 uur
Droog:	6 – 8 uur
Overschilderbaar:	24 uur

VERPAKKING

1 en 2,5 liter

THEORETISCH VERBRUIK

12-14 m²/l

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Aanbevolen laagdikte 40-50 µm (droog), 60-70 µm (nat).
- Gemorst product op handen of oppervlakken kan gereinigd worden met **ISOPROPANOL** of terpentine.
- Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan de ARBO.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.





TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product.

Om onze klanten te helpen met het toepassen en kiezen van onze **NITORANGE** producten heeft MAVRO de workshop conserveren (**NITORANGE**) ontwikkeld. Tijdens deze workshop leer je de verschillende soorten renovatiecoatings kennen en leer je hoe je deze kunt aanbrengen op de ondergrond. Daarnaast leer je hoe je de ondergrond moet voorbehandelen én wanneer je welke coating toepast. Naast theorie wordt er vooral aandacht besteed aan oefenen in de praktijk. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel

T. +31 418 680 680

E. info@mavro-int.com

W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020

Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57915