

ANTI-POSTER COATING 2C

2-componenten coating op basis van polyurethaan met sterke anti-poster eigenschappen

PRODUCTOMSCHRIJVING

ANTI-POSTER COATING 2C is een oplosmiddel houdende 2-componenten coating op basis van polyurethaan. Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en transparant.

ANTI-POSTER COATING 2C vormt een duurzame beschermende laag met een sterk verminderde aanhechting van stickers, posters en flyers. De coating kan vele malen gereinigd worden en is bestand tegen graffiti.

ANTI-POSTER COATING 2C uitstekend toepasbaar in de openbare ruimte door de gladde afwerking van de coating. De traditionele 'boomschors' afwerking creëert een grof oppervlakte waar personen zich aan kunnen verwonden.

TOEPASSING

ANTI-POSTER COATING 2C is toepasbaar op vrijwel alle ondergronden mits correct voorbehandeld. Veel voorkomende toepassingen zijn schakelkasten, betonnen pijlers, geluidswanden en metselwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Posters en stickers komen vanzelf van de ondergrond los of zijn eenvoudig te verwijderen
- Uitstekende anti-graffiti eigenschappen
- Leverbaar in kleur en transparant
- Bestand tegen vele chemicaliën
- Uitstekende buitenduurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	Leverbaar in alle RAL kleuren en transparant
Geur:	Oplosmiddel
Soortelijk gewicht:	1,25 kg/liter (afhankelijk van de kleur)
pH:	Niet van toepassing
Bevat:	Isocyanaten en organische oplosmiddelen
Vlampunt:	45°C
Potlife:	1 uur na mengen A- en B-component (bij 20°C)
VOS gehalte:	Indeling: j / sg-max 500 g/l, dit product bevat 460 g/l VOS

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max 85 % en 3°C boven dauwpunt

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng op onbehandelde ondergronden (verzinkt staal, RVS, hout, beton) altijd de MAVROX EP PRIMER 2C aan.
2. De te behandelen ondergrond reinigen en ontdoen van graffiti en andere verontreiniging zoals roet, was, olie, verfresten etc. Bescherm glas en andere niet te behandelen delen. Oude coatinglagen eerst opruwen door middel van schuren.

3. **ANTI-POSTER COATING 2C** menginstructie (essentieel voor het krijgen van een egale structuur): component B toevoegen aan component A en gedurende 5 minuten zorgvuldig mengen op een laag toerental met een mechanische menger (boormachine).
4. **ANTI-POSTER COATING 2C** aanbrengen met een kortharige roller of airless spuitapparatuur in één dekkende laag.

DROGING

Stofdroog:	1 – 1,5 uur
Doorgedroogd:	na ca. 6 – 8 uur
Volledig uitgehard:	na 4 – 7 dagen

VERPAKKING

1 en 5 kg

THEORETISCH VERBRUIK

5 – 10 m² per liter afhankelijk van de ondergrond:

Staal en kunststof: ca. 8 m² per liter

beton, zandsteen en andere poreuze ondergronden: 5 - 8 m² per liter

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Goed mengen is essentieel voor het krijgen van een egale structuur.
- Verwijder graffiti met een milde verwijderaar zoals **GRAFFITIREMOVE LITE** en lage druk. Hoge druk of een te sterke verwijderaar kan de coating aantasten.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 24 maanden houdbaar. Opslaan op een goed geventileerde, koele en vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom huid- en oogcontact, draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.





TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com

DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 57662