

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG

Sterk geconcentreerd watergedragen impregneermiddel op basis van silaan/siloxaan met zeer hoge duurzaamheid en afparel effect

PRODUCTOMSCHRIJVING

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG is een sterk geconcentreerd watergedragen hydrofobeermiddel op basis van silaan/siloxaan.

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG is extra hoog geconcentreerd en bevat diverse hulpstoffen om nog dieper in de ondergrond te penetreren waardoor een langere levensduur gegarandeerd wordt.

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG sluit het oppervlak niet af en blijft 100% waterdampdoorlatend.

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG is sterk UV- en alkaliresistent.

TOEPASSING

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG is geschikt voor het hydrofoberen van zowel bestaande als nieuwe minerale ondergronden zoals baksteen, mineraal stucwerk, beton, kalkzandsteen en natuursteen.

MAVROSEAL WB EXTRA STRONG kan ook toegepast worden op reeds geïmpregneerde ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Sterk en langdurig waterafstotend
- 100% waterdampdoorlatend
- Extreem hoog penetratievermogen
- Verminderd vuilaanhechting
- Voorkomt witte uitslag
- Oplosmiddelvrij
- Hoogste duurzaamheid

TECHNISCHE GEGEVENEN

Kleur:	Wit
Geur:	Lichte alcoholgeur
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 kg/liter
pH:	ca. 8
Bevat:	Silaan/siloxaan

APPLICATIE OMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Ondergrondtemperatuur:	maximaal 30°C, minimaal 10°C
Relatieve vochtigheid:	max. 95% en 3°C boven dauwpunt gedurende aanbrengen en drogen

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Reinig bestaande gevels vooraf met een hogedrukreiniger. Gebruik bij sterke vervuiling een geschikte gevelreiniger zoals **FACADECLEAN**. Verwijder algen, mos en schimmels met **ALGEN REMOVER**.
2. Dek niet te behandelen oppervlakken zoals glas, kozijnen, bestrating en planten af met folie.
3. Zorg ervoor dat de ondergrond volledig droog is.
4. Breng **MAVROSEAL WB EXTRA STRONG** onverdund aan met behulp van een lagedrukspuit, roller of middels de vloeimethode. Werk zorgvuldig van onder naar boven en breng eventueel nat-in-nat een twee laag aan tot de ondergrond volledig verzadigd is.
5. Verwijder gemorst product direct met een vochtige doek.

DROGING

Waterbestendig:	na circa 2 uur
Droog:	na circa 4 uur

VERPAKKING

10, 25 en 1000 liter

THEORETISCH VERBRUIK

Verbruik 1 – 2 m² per liter afhankelijk van de porositeit en zuiging van de ondergrond

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Product niet verdunnen of mengen met andere producten.
- Bij hoge temperaturen, harde wind of hete ondergronden zal het product sneller verdampen en zal de indringdiepte minder zijn.
- Kan een lichte kleurverdieping geven op de ondergrond.

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

In originele ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar. Opslaan op een koele, vorstvrije plaats.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voorkom oogcontact, draag een veiligheidsbril. Raadpleeg bij twijfel altijd het veiligheidsinformatieblad of onze R&D afdeling.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Bij MAVRO vinden wij het belangrijk dat u zo goed mogelijk geholpen wordt. Onze technische adviseurs staan daarom altijd voor u klaar. Zij kunnen u adviseren over de beste oplossingen en uitleg geven over het gebruik van een product. Twijfel vooral niet en neem direct contact op met één van onze adviseurs!

MAVRO International, Valetton 15, 5301 LW Zaltbommel
T. +31 418 680 680
E. info@mavro-int.com
W. www.mavro-int.com



DISCLAIMER

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit productinformatieblad geen rechten worden ontleend. MAVRO International wijst alle aansprakelijkheid betreffende garantie en verkeerde toepassing en eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat.

Uitgave: Juli 2020
Bij deze uitgave komen alle eerdere uitgaven te vervallen.

Artikelnummer: 54080